


Com Pact コンパクト

- 合成ゴム系フィットネスフロア材 -

ComPactは、極度の衝撃や摩耗条件下での使用を目的に開発された加硫ゴムシート製品です。 耐摩耗性、耐久性に優れる表層と耐荷重性に優れる下層から成り、フィットネス機材やダンベル等の重量物を置いても凹みの問題が生じにくい床材です。

製品の主原料にはオレフィン系EPDMゴムが使用され、耐久性・耐候性・耐摩耗性に優れるだけでなく、重金属や環境と人体に有害な物質を使用しない環境負荷の少ない製品です。





ComPactには、ストーン調のComPact - Stoneと斑点調デザインのComPact - Fleckの、2種類の表層パターンがあります。

どちらの仕様もフィットネスジムのヘビーユースに耐え 衛生的で見栄えが良く、クリーニングも容易です。 タイル、インターロッキングタイル、ロールの形状があり、 インターロッキングタイルは継ぎ目がわかりにくく、 置き敷きでの使用も可能です。

ComPactは、ブラック基調ゴムフロアとは異なり、シックなイメージからカラフルなものまで選択できます。



COLOR

※他カラー有

ComPact - S









ComPact - F













STANDARD

正方形タイル状製品(S、F共通)

製品の厚み	サイズ
6, 8, 10mm	1,000mm × 1,000mm

ロール状製品 (S、F共通)

製品の厚み	サイズ	
6, 8, 10mm	幅1~1.2M ×長さ6~15M	

インターロッキングタイル(Fのみ)

製品の厚み	サイズ
6, 8, 10mm	1,020mm × 1,020mm

試験項目	試験方法	
引張り強度	ASTM D412	5,063 psi
破断時伸び	ASTM D412	314%
耐摩耗特性	ASTM D3389	0.519g
(H-18 Wheel,1000g,1000回)	7.51.11 23307	5.5.7.9
静的荷重最大值 (250ibs)	ASTM F970	≦0.0025 inch
摩擦特性	ASTM D2047	乾燥時:0.73
/手1が1寸 Lエ	ASTM F1679	湿潤時: 0.70
抗菌特性	ASTM G21	クラス 1
耐薬品性	ASTM G925	影響なし
発火性 (タバコの火)	DIN 51961	問題なし
難燃特性	DIN 51960	クラス 1





ComPactはGREENGUARD GOLD認証を受けており、揮発性有機化合物(VOC)の 排出濃度が人体に影響のないレベルの製品で、学校や医療・福祉施設等でも 安心してご利用いただける規格となっています。

また、欧州化学物質庁(ECHA)が定めるREACH規則高懸念物質(SVHC)に指定される化学物質についても評価を受け、安全性が確認されています。

総輸入販売元



高橋産業株式会社

〒650-0034 神戸市中央区京町71番地 山本ビル Tel: (078) 333-1561(代) Fax: (078) 333-1565

http://www.takahashi-co.jp